

## SOMATAC® UV

Bei der SOMATAC® UV Serie handelt es sich um Klebefolien mit einer durch UV-Strahlung aushärtbaren Klebeschicht, die in Produktionsverfahren eingesetzt werden. Verschiedene Typen der Produkte der SOMATAC® UV Serie mit unterschiedlichen Basisfolienstärken und Trennfolien sind erhältlich.

### Eigenschaften

1. Das Produkt haftet während der Verarbeitung fest.
2. Wenn es der UV-Strahlung ausgesetzt wird, verliert SomaTac UV seine Haftfestigkeit und lässt sich leicht ablösen.
3. Es hinterlässt keinen Klebstoffrückstand.

### Produktpalette und Eigenschaften

Produktcode		125UV - X	125UV-C
Typ der Basisfolie & Stärke (µm)		PET 125	PET 125
Klebstoffschichtstärke (µm)		17	12
Typ der Trennfolie & Stärke (µm)		Papiertrenner 78	OPP Film 40
Kugelklebewert (X/32)		<4	<4
Ablösefestigkeit (N/25mm) im Vergleich zu PI-Folie	Anfangszeit	6	6
	Nach UV-Exponierung	≤0,15	≤0,15

\* UV-Strahlungsdosis: 600 mJ/cm<sup>2</sup>

Alle Werte sind repräsentativ.

Die Kombination des Basismaterials und Trennfolienmaterials/Stärke kann in einigen Fällen auf Ihren Wunsch geändert werden, diesbezügliche Nachfragen sind willkommen.

**Für weitere Informationen zu diesen und anderen Produkten bitten wir Sie, sich direkt an uns zu wenden.**

**Bitte beachten Sie, dass die Antworten auf alle Fragen und Anfragen auf Englisch sein werden.**



**Somar Europe B.V.**  
Arlandaweg 92  
1043EX, Niederlande  
M: info@somar-europe.com  
T: +31 (0)251 336 004